

Express Mail No. EV 326 567 454 US

Applicants: Taketoshi TOYAMA et al

Title: Aluminum Alloy Fin Material

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE  
for Heat Exchangers and  
Heat Exchanger Including  
the Fin Material

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2003年 4月15日

出 願 番 号

Application Number:

特願2003-109792

[ ST.10/C ]:

[ JP2003-109792 ]

出 願 人

Applicant(s):


株式会社デンソー

住友軽金属工業株式会社

2003年 5月13日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3035027

【書類名】 特許願  
 【整理番号】 LMP03024  
 【提出日】 平成15年 4月15日  
 【あて先】 特許庁長官殿  
 【国際特許分類】 C22C 21/00  
 F28F 19/06

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内  
 【氏名】 外山 猛敏

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内  
 【氏名】 平尾 幸司

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内  
 【氏名】 服部 隆

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区新橋5丁目11番3号 住友軽金属工業株式  
 会社内  
 【氏名】 久富 裕二

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区新橋5丁目11番3号 住友軽金属工業株式  
 会社内  
 【氏名】 伊藤 泰永

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区新橋5丁目11番3号 住友軽金属工業株式  
 会社内  
 【氏名】 正路 美房

【特許出願人】

【識別番号】 000004260

【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【特許出願人】

【識別番号】 000002277

【氏名又は名称】 住友軽金属工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100071663

【弁理士】

【氏名又は名称】 福田 保夫

【電話番号】 03-3251-5075

【選任した代理人】

【識別番号】 100098682

【弁理士】

【氏名又は名称】 赤塚 賢次

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-182521

【出願日】 平成14年 6月24日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 027328

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9712824

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 熱交換器用アルミニウム合金フィン材および該フィン材を組付けてなる熱交換器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Al-Si系合金ろう材を介してろう付けにより製造されるアルミニウム合金製熱交換器に組付けられる厚さが80 $\mu$ m以下のアルミニウム合金フィン材であって、ろう付け前の組織が繊維組織であり、ろう付け後の組織の結晶粒径が50～250 $\mu$ mであることを特徴とする熱交換器用アルミニウム合金フィン材。

【請求項2】 請求項1記載のフィン材を芯材とし、その両面にAl-Si系合金のろう材をクラッドしてなることを特徴とする熱交換器用アルミニウム合金フィン材。

【請求項3】 ろう付け後のフィン材において、ろう付け部におけるSiの固溶部分のSi濃度が、フィン材の厚さの中央部で0.7%（質量%、以下同じ）以下であることを特徴とする請求項1記載の熱交換器用アルミニウム合金フィン材。

【請求項4】 ろう付け後のフィン材において、ろう付け部におけるSiの固溶部分のSi濃度が、フィン材表面で0.8%以上、フィン材の厚さの中央部で0.7%以下であることを特徴とする請求項2記載の熱交換器用アルミニウム合金フィン材。

【請求項5】 前記フィン材は、Mn:0.8～2.0%（質量%、以下同じ）、Fe:0.05～0.8%、Si:1.5%以下(0%を含まず、以下同じ)、Cu:0.2%以下、Zn:0.5～4%を含有し、残部Alおよび不純物からなるアルミニウム合金で構成されていることを特徴とする請求項1または3記載の熱交換器用アルミニウム合金フィン材。

【請求項6】 請求項1記載のフィン材を芯材とし、その両面にAl-Si系合金のろう材をクラッドしてなる請求項2または4記載のフィン材において、芯材は、Mn:0.8～2.0%、Fe:0.05～0.8%、Si:1.5%以下(0%を含まず、以下同じ)、Cu:0.2%以下、Zn:0.5～4%を含有し、残部Alおよび不純

物からなるアルミニウム合金で構成され、ろう材は、Si:6~13%を含有し、残部Alおよび不純物からなるアルミニウム合金で構成され、該ろう材が芯材の両面に、それぞれ全体厚さの3~20%の厚さでクラッドされていることを特徴とする熱交換器用アルミニウム合金フィン材。

【請求項7】 前記フィン材中のCuが0.03%以下であることを特徴とする請求項5記載の熱交換器用アルミニウム合金フィン材。

【請求項8】 前記芯材はCu0.03%以下を含有し、前記ろう材はCu0.1%以下を含有することを特徴とする請求項6記載の熱交換器用アルミニウム合金フィン材。

【請求項9】 前記フィン材が、さらに、Zr:0.05~0.3%、Cr:0.05~0.3%の1種または2種を含有することを特徴とする請求項5または7記載の熱交換器用アルミニウム合金フィン材。

【請求項10】 前記芯材が、さらに、Zr:0.05~0.3%、Cr:0.05~0.3%の1種または2種を含有することを特徴とする請求項6または8記載の熱交換器用アルミニウム合金フィン材。

【請求項11】 前記ろう材が、さらに、Zn:0.5~6%を含有することを特徴とする請求項6、8または10記載の熱交換器用アルミニウム合金フィン材。

【請求項12】 請求項1~11のいずれかに記載のアルミニウム合金フィン材をろう付けにより組付けてなることを特徴とする熱交換器。

# 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、熱交換器用アルミニウム合金フィン材、詳しくは、ラジエータ、ヒータコア、オイルクーラ、インタークーラ、カーエアコンのコンデンサ、エバポレータ等のように、フィンと作動流体通路の構成材料とをろう付けにより接合するアルミニウム合金製熱交換器用アルミニウム合金フィン材、特に耐粒界腐食性および接合性に優れたアルミニウム合金フィン材、および該フィン材を組付けた熱交換器に関する。

## 【0002】

## 【従来の技術】

アルミニウム合金製熱交換器は、自動車のラジエータ、ヒータコア、オイルクーラ、インタークーラ、カーエアコンのエバポレータやコンデンサ等の熱交換器として、広く使用されている。アルミニウム合金製熱交換器は、Al-Cu系合金、Al-Mn系合金、Al-Mn-Cu系合金等からなる押出偏平管（作動流体通路材）あるいはこれらの合金にろう材をクラッドしたブレージングシートを管状に成形した管にアルミニウム合金のフィン材を組合わせ、ろう材を介して、塩化物系フラックスを使用するフラックスろう付け、フッ化物系フラックスを用いる不活性ガス雰囲気ろう付け、あるいは真真空ろう付けにより組み立てられている。

## 【0003】

ろう材としては、Al-Si系ろう材が使用され、このろう材は、作動流体通路材側、またはフィン材の片面あるいは両面に配置される。アルミニウム合金製熱交換器のフィン材には、作動流体通路材を防食するために犠牲陽極効果が要求されると共に、ろう付け時の高温加熱による変形防止やろうの浸食防止のために耐高温座屈性（耐高温サグ性）が要求される。

## 【0004】

このような要求を満たすために、従来、アルミニウム合金フィン材としては、JISA3003、JISA3203等のAl-Mn系合金が用いられており、さらに、Al-Mn系合金にZn、Sn、In等を添加して電気化学的に卑にして犠牲陽極効果を付与することが提案され（特許文献1参照）、また、Cr、Ti、Zrを添加して耐サグ性を向上させることも提案されている（特許文献2参照）。

## 【0005】

アルミニウム合金フィン材において、コルゲートフィンへの成形性を改善してろう付け性を向上させるために、ろう付け前の組織を繊維組織とすることも提案されている（特許文献3参照）。この手法は、成形性の改善には有効であるが、ろう付け後の結晶粒径が大きくなるとろう付け接合率が低下し、結晶粒径が小さ

いと座屈が生じるという問題がある。

【0006】

近年、自動車の一層の軽量化のために、自動車用熱交換器の軽量化の要求がますます要求され、これに対応して熱交換器の構成部材のフィン材、作動流体通路材（チューブ材）等の薄肉化が進行しているが、ろう材をクラッドしたフィン材を薄肉化した場合には、ろう付け接合部に流動してくるろうが少なくなるので、接合部において、ろうの枯渇あるいは溶融過多が生じるという問題がある。

【0007】

アルミニウム合金製熱交換器において、フィン材は、主に、チューブ材を防食するための犠牲陽極材としての作用を重視するために、フィン材自体が腐食する材料構成が考慮されてきた。しかしながら、構成部材の薄肉化、特に厚さが0.08mm以下のアルミニウム合金フィン材を使用する場合、ろう材をクラッドしたブレージングフィン材においては、両面の溶融したろうが板厚方向全域の粒界に浸透し、粒界に卑な成分が生成して、粒界腐食が生じ易くなり、フィン材の粒界腐食が顕著になると熱交換器コアの強度が低下するという問題があり、また、ろう材をクラッドしないベア（裸）フィン材においても、組付けられる管側のろうが管とフィンとのろう付け接合部に浸透することにより粒界腐食が生じ易くなり、フィン材の粒界腐食が顕著になると熱交換器コアの強度が低下するという問題があるため、いずれのフィン材においても、フィン材には、チューブ材を防食するとともに、フィン材自体も耐食性を有することが要求されるようになっている。

【0008】

【特許文献1】

特公昭56-12395号公報（請求項）

【特許文献2】

特公昭57-13787号公報（請求項）

【特許文献3】

特開2002-155332号公報（請求項）

【0009】

## 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、熱交換器用アルミニウム合金フィン材の薄肉化に伴う上記の問題点を解消し且つ上記の改善要求を満足するアルミニウム合金フィン材を得るために、ろう付け接合性、耐食性とくに耐粒界腐食性と合金組成、内部組織等との関連について検討を加えた結果としてなされたものであり、その目的は、チューブ材への接合性および耐粒界腐食性に優れた熱交換器用アルミニウム合金フィン材を提供することにある。

## 【0 0 1 0】

## 【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するための本発明の請求項1による熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、Al-Si系合金ろう材を介してろう付けにより製造されるアルミニウム合金製熱交換器に組付けられる厚さが80  $\mu$ m以下のアルミニウム合金フィン材であって、ろう付け前の組織が繊維組織であり、ろう付け後の組織の結晶粒径が50～250  $\mu$ mであることを特徴とする。

## 【0 0 1 1】

請求項2による熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、請求項1記載のフィン材を芯材とし、その両面にAl-Si系合金のろう材をクラッドしてなることを特徴とする。

## 【0 0 1 2】

請求項3による熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、請求項1のフィン材において、ろう付け後、ろう付け部におけるSiの固溶部分のSi濃度が、フィン材の厚さの中央部で0.7%以下であることを特徴とする。

## 【0 0 1 3】

請求項4による熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、請求項2のフィン材において、ろう付け後、ろう付け部におけるSiの固溶部分のSi濃度が、フィン材表面で0.8%以上、フィン材の厚さの中央部で0.7%以下であることを特徴とする。

## 【0 0 1 4】

請求項5による熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、請求項1～4のいづ



れかに記載のフィン材において、フィン材が、Mn:0.8~2.0 %、Fe:0.05 ~ 0.8 %、Si:1.5%以下、Cu:0.2%以下、Zn:0.5~4 %を含有し、残部Al および不純物からなるアルミニウム合金で構成されていることを特徴とする。

## 【0015】

請求項6による熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、請求項1記載のフィン材を芯材とし、その両面にAl-Si系合金のろう材をクラッドしてなる請求項2または4記載のアルミニウム合金フィン材において、芯材が、Mn:0.8~2.0 %、Fe:0.05 ~0.8 %、Si:1.5%以下、Cu:0.2%以下、Zn:0.5~4 %を含有し、残部Al および不純物からなるアルミニウム合金で構成され、ろう材が、Si:6~13%を含有し、残部Al および不純物からなるアルミニウム合金で構成され、該ろう材が芯材の両面に、それぞれ全体厚さの3~20%の厚さでクラッドされていることを特徴とする。

## 【0016】

請求項7による熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、請求項5において、フィン材中のCuが0.03%以下であることを特徴とする。

## 【0017】

請求項8による熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、請求項6において、芯材がCu0.03%以下を含有し、ろう材がCu0.1 %以下を含有することを特徴とする。

## 【0018】

請求項9による熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、請求項5または7において、フィン材が、さらに、Zr:0.05 ~0.3 %、Cr:0.05 ~0.3 %の1種または2種を含有することを特徴とする。

## 【0019】

請求項10による熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、請求項6または8において、芯材が、さらに、Zr:0.05 ~0.3 %、Cr:0.05 ~0.3 %の1種または2種を含有することを特徴とする。

## 【0020】

請求項11による熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、請求項6、8また

は10において、ろう材が、さらに、Zn:0.5~6 %を含有することを特徴とする。

#### 【0021】

請求項12による熱交換器は、請求項1~11のいずれかに記載のアルミニウム合金フィン材をろう付けにより組付けてなることを特徴とする。

#### 【0022】

##### 【発明の実施の形態】

本発明の熱交換器用アルミニウム合金フィン材における(1)内部組織、(2)結晶粒径、(3)Si濃度、(4)合金成分について説明する。

##### (1) 内部組織

厚さが80 $\mu$ m(0.08mm)以下のフィン材においては、ベア(裸)フィン材およびブレージングフィン材の場合は芯材(以下、フィン基材と総称する)の組織が再結晶組織の場合には、空孔が多い粒界と粒内との間に強度のばらつきが生じ、これに起因してフィン材のコルゲート成形時にR部の形状がばらつき、その結果、フィン山高さのばらつきが大きくなって、コアを組付けた時のフィンと冷媒流路用チューブとのクリアランスが大きくなるため、ろう付け接合率が低下するという難点があるが、フィン基材の内部組織を繊維組織とし、前記強度のばらつきの分布を低減することによって、コルゲート成形時の形状のばらつき、フィン山高さのばらつきが少なくなり、接合率が向上する。

#### 【0023】

##### (2) 結晶粒径

従来、ろう付け加熱後のフィン材の再結晶粒径は、その特性を向上のために、ろうの溶融温度まで再結晶が完了せずに亜結晶粒界に著しいエロージョンが生じることがない限り、大きいほうが良いとされていたが、本発明においては、前記のように、フィン基材の内部組織を繊維組織とするとともに、ろう付け後のフィン基材の組織の結晶粒径を50~250 $\mu$ mの範囲に制御することが重要であり、この構成により、ろう付け後のフィンの接合率が著しく向上する。ろう付け後のフィン基材の組織の結晶粒径が50 $\mu$ m未満では、粒界に浸透する溶融ろうの量が多くなりフィンに座屈が生じ、250 $\mu$ mを越えると、ろう付け前の加工歪

が回復された状態が高温まで継続し、その間にフィンの変形量が大きくなって、フィン高さが低下し、フィンと冷媒流路用チューブとの接合率が低下する。ろう付け後の芯材の組織の結晶粒径のさらに好ましい範囲は $100 \sim 200 \mu\text{m}$ である。

#### 【0024】

##### (3) Si濃度

ろう付け後のフィン材の表面およびフィン材厚さ中央部のSiの固溶部分におけるSi濃度を本発明の範囲に規定することにより、ろう付け後の熱交換器コアの耐粒界腐食性が著しく向上する。すなわち、芯材と芯材にクラッドされたろう材から構成されるブレージングフィン材においては、ろう付け加熱中に、ろう材中のSiは芯材の結晶粒界に沿って芯材内に拡散して行くが、フィン材の厚さが $0.08\text{mm}$ 以下と薄くなると、とくに、ろう付け加熱サイクルが遅い場合には、ろう材から芯材へ拡散したSiは、ろう付け加熱温度での固溶限まで濃度が上昇し易く、このため、芯材の粒界Si濃度は高くなり、その近傍にSi濃度の低い領域が形成され、当該領域は電位的に卑であるため、フィン材に粒界腐食が生じ易くなる。ベアフィン材を使用する場合にも、管との接合部において、管側のろう材により上記ブレージングフィン材の場合と同様な現象が生じる。

#### 【0025】

ブレージングフィン材においては、ろう付け後のフィン材表面におけるSiの固溶部分のSi濃度を $0.8\%$ 以上、フィン材厚さ中央部におけるSiの固溶部分のSi濃度を $0.7\%$ 以下に規制することにより、フィン材厚さ中央部のSiは殆ど粒界に析出しないため、フィン材表面の粒界が優先的に腐食し、その後の内部への腐食の進行は全面腐食として進行するので、フィン材の粒界腐食の発生が抑制される。フィン材の厚さが $0.08\text{mm}$ を越える場合は、ろう材のSiが内部まで拡散しないので、粒界腐食のおそれはない。

#### 【0026】

ベアフィン材においては、ろう付け後の接合部のフィン材厚さ中央部におけるSiの固溶部分のSi濃度を $0.7\%$ 以下に規制することにより、フィン材厚さ中央部のSiは殆ど粒界に析出しないため、フィン材表面の粒界が優先的に腐食

し、その後の内部への腐食の進行は全面腐食として進行するので、フィン材の粒界腐食の発生が抑制される。フィン材の厚さが0.08mmを越える場合は、ろう材のSiが内部まで拡散しないので、粒界腐食のおそれはない。

## 【0027】

## (4) 合金成分

以下、本発明における合金成分の意義およびその限定理由について説明する。

## (フィン基材)

フィン基材中のMnは、芯材の強度を向上させ、耐高温座屈性を改善するよう機能する。Mnの好ましい含有範囲は、0.8%~2.0%であり、0.8%未満ではその効果が小さく、2.0%を越えて含有すると、鑄造時に粗大な晶出物が生成して圧延加工性が害され、板材の製造が困難となる。Mnのさらに好ましい含有量は1.0~1.7%の範囲である。

## 【0028】

フィン基材中のFeは、Mnと共存して、ろう付け前及びろう付け後のフィン材の強度を向上させる。Feの好ましい含有量は0.05~0.8%の範囲であり、0.05%未満ではその効果が十分でなく、0.8%を越えると、結晶粒が細かくなって、溶融ろうが芯材中に浸食し易くなり、耐高温座屈性が低下し、自己腐食性が増大する。Feのさらに好ましい含有量は0.05~0.3%の範囲である。

## 【0029】

フィン基材中のSiは、Mnと結合して微細なAl-Mn-Si系化合物を生成し、フィン材の強度を向上させるとともに、Mnの固溶量を減少させて熱伝導度（電気伝導度）を向上させる。Siの好ましい含有範囲は0.01%~1.6%であり、0.01%未満ではその効果が十分でなく、1.6%を越えると、粒界に多く存在して、粒界近傍にSi濃度の低い領域を形成させるため粒界腐食が生じ易くなる。Siのさらに好ましい含有量は0.1~0.9%の範囲である。

## 【0030】

フィン基材中のCuは、ろう付け前及びろう付け後のフィン材の強度を向上させるが、耐粒界腐食性を低下させる。Cuの好ましい含有量は0.2%以下の範囲であり、0.2%を越えると、フィン材の電位が貴となってフィンの犠牲陽極効果

が低下するとともに、耐粒界腐食性も低下する。Cuのより好ましい含有範囲は0.03%以下、さらに好ましい含有範囲は0.01%以下の範囲である。

#### 【0031】

フィン基材中のZnは、芯材の電位を卑にして犠牲陽極効果を高める。Znの好ましい含有範囲は0.5%～4.0%であり、0.5%未満ではその効果が小さく、4.0%を越えて含有すると、芯材自体の自己耐食性が悪くなり、粒界腐食感受性も増加する。Znのさらに好ましい含有範囲は1.0～3.0%の範囲である。

#### 【0032】

フィン基材中のZr及びCrは、ろう付け前及びろう付け後のフィン材の強度を向上させるとともに、高温座屈性を改良する。Zr及びCrの好ましい含有範囲は、共に0.05%～0.3%であり、0.05%未満ではその効果が小さく、0.3%を越えて含有すると、鑄造時に粗大な晶出物が生成して圧延加工性を害し、板材の製造が困難となる。

#### 【0033】

フィン基材中には、それぞれ0.3%以下のIn、Sn、Gaが添加されてもよく、これらの元素はいずれもフィン材の熱伝導度をほとんど低下させることなく電位を卑にし、犠牲陽極効果を与える。また、0.1%以下のPb、Li、Sr、Ca、Naが含有されていても本発明の効果が害されることはない。強度向上のために、それぞれ0.3%以下のV、Mo、Ni、鑄造組織の微細化のために、0.3%以下のTi、0.01%以下の、酸化防止のために、0.1%以下のBを添加することもできる。ろう付け法として真真空ろう付けを適用する場合には、芯材の強度向上のために、0.5%以下のMgを含有させることもできる。

#### 【0034】

##### (ろう材)

ろう材中のSiは、ろう材の融点を下げ、溶融ろうの流動性を高めるよう機能する。Siの好ましい含有範囲は6～13%であり、6%未満ではその効果が小さく、13%を越えると融点が急激に高くなり、製造時の加工性も低下する。Siのさらに好ましい含有量は7～11%の範囲である。

#### 【0035】

ろう材中のZnは、犠牲陽極効果を高めるよう機能する。Znの好ましい含有範囲は0.5 ~ 6 %であり、0.5 %未満ではその効果が小さく、6 %を越えると、製造時の加工性が低下するとともに、自然電位が卑となり自己腐食性が増大する。

## 【0036】

ろう材中には、それぞれ0.3 %以下のCr、Cu、Mn、それぞれ0.1 %以下のPb、Li、Caが含まれていても、本発明の効果が損なわれることはない。鑄造組織の微細化のために、0.3 %以下のTi、0.01%以下のB、ろう材中のSi粒子の微細化のために、それぞれ0.1 %以下のSr、Na、電位を低くして犠牲陽極効果を与えるために、それぞれ0.1 %以下のIn、Sn、Ga、表面酸化皮膜の成長を抑制するために、0.1 %以下のBe、ろう材の流動性を向上させるために、0.4 %以下のBiを添加することもできる。

## 【0037】

ろう材中のFeは、多量に含まれると自己腐食が生じ易くなるため、0.8 %以下に制限することが望ましい。また、ろう材中のMgは、真空ろう付けを適用する場合には2.0 %以下の範囲で含有させるが、フッ化物系のフラックスを使用する不活性雰囲気ろう付けを適用する場合には、ろう付け性を阻害するため、0.5 %以下に制限するのが好ましい。

## 【0038】

ブレージングフィン材におけるろう材のクラッド率は、厚さ80  $\mu$ m (0.08 mm) 以下のフィン材においては、片面で平均3 ~ 20 %とするのが好ましい。片面の平均クラッド率が3 %未満では、芯材にクラッドされるろう材の厚さが小さ過ぎて均一なクラッド率が得難く、ろう材をクラッドされたフィン材の製造が困難となる。20 %を越えると、ろうの溶融量が多くなり過ぎ、芯材が溶解、浸食され易くなる。さらに好ましいクラッド率は5 ~ 15 %である。

## 【0039】

本発明の熱交換器用アルミニウム合金フィン材は、ベアフィン材の場合には、所定の組成を有するフィン基材用アルミニウム合金を、例えば、半連続鑄造により造塊し、常法に従って均質化処理を行った後、熱間圧延、焼鈍、冷間圧延、あ

るいは熱間圧延後冷間圧延して、焼鈍、仕上げ冷間圧延を経て製造され、厚さ 0.08 mm (80  $\mu$ m) 以下の板材とする。この板材を所定幅にスリッティングした後、コルゲート加工して、例えば、JIS 3003 合金などの Al-Mn 系合金を芯材とし、両面にそれぞれ Al-Si 系合金ろう材（外側）および JIS 7072 合金（内側）をクラッドしてなるブレージングシートを管状に成形したチューブと組合わせて、ろう付け接合することにより熱交換器コアとする。

## 【0040】

ブレージングフィン材の場合には、このブレージングフィン材を構成するための所定の組成を有するフィン基材（芯材）用アルミニウム合金およびろう材用アルミニウム合金を、例えば、半連続鑄造により造塊し、常法に従って均質化処理を行った後、ろう材については、さらに熱間圧延を行い、均質化処理後の芯材と熱間圧延後のろう材をクラッドして、熱間圧延、焼鈍、冷間圧延、あるいは熱間圧延後冷間圧延して、焼鈍、仕上げ冷間圧延を経て製造され、厚さ 0.08 mm (80  $\mu$ m) 以下の板材とする。この板材を所定幅にスリッティングした後、コルゲート加工して、作動流体通路材（チューブ材）、例えば、JIS 3003 合金などの Al-Mn 系合金で構成した偏平管偏平管と交互に積層し、ろう付け接合することにより、熱交換器コアとする。

## 【0041】

本発明のアルミニウム合金フィン材においては、ろう付け前のフィン基材の組織を繊維組織とし、ろう付け後におけるフィン基材の組織の結晶粒径を 50 ~ 250  $\mu$ m、好ましくは 100 ~ 200  $\mu$ m に規定することを特徴とするが、これらの組織性状は、前記フィン材の製造工程における製造条件を調整することにより得ることができる。例えば、フィン基材の組織を繊維組織にするには、フィン材製造時の焼鈍処理温度を、フィン基材用アルミニウム合金の再結晶温度より低い温度に調整するとともに冷間圧延の加工度を調整するなどの手法が用いられ、ろう付け後におけるフィン基材の組織の結晶粒径を 50 ~ 250  $\mu$ m の範囲とするためには、中間焼鈍条件と冷間仕上げ圧延の条件を調整するなどの手法が用いられる。例えば、鑄塊を 450 ~ 600℃ の温度で 3 h 以上均質化処理し、300 ~ 500℃ の温度で熱間圧延を行い、その後、90% 以上の冷間圧延を行い、

280℃以下の温度で焼鈍処理を行ったのち、5～25%の冷間圧延を行う手法が用いられる。また、ろう付け後のフィン材の表面およびフィン材厚さ中央部のSiの固溶部分におけるSi濃度の制御は、ろう付け加熱サイクルを調整するなどの手法が用いられる。例えば、450℃以上からろう付け温度（約600℃）まで昇温し、ろうの凝固温度域まで冷却する一連のろう付け処理時間を15分以内、好ましくは10分以内にする手法がある。

## 【0042】

## 【実施例】

以下、本発明の実施例を比較例と対比して説明する。これらの実施例は本発明の一実施態様を示すものであり、本発明はこれに限定されるものではない。

## 実施例1

連続鋳造により、表1に示す組成を有する芯材用アルミニウム合金およびろう材用アルミニウム合金（組合せNo. A～Q）を造塊して、常法に従って均質化処理し、ろう材用アルミニウム合金鋳塊についてはさらに熱間圧延して、芯材用アルミニウム合金鋳塊の両面にクラッドした後、熱間圧延、ついで冷間圧延を行い、中間焼鈍を施した後、最終冷間圧延を経て、最終的に、表1に示すろう材クラッド率を有する厚さ0.07mmのクラッドフィン材（H14調質材）を製造した。なお、中間焼鈍および冷間仕上げ圧延の条件を調整することにより、芯材の組織およびろう付け加熱後の芯材の再結晶組織の結晶粒径を変化させた。

## 【0043】

得られたフィン材について、コルゲート成形加工を行い、表面にZn処理を施した純アルミニウム系の多孔偏平管（50段）からなるチューブ材に組付けて、予め嵌合部を設けたヘッダタンクおよびサイドプレートと組合わせ、フッ化物系のフラックスを吹き付けた後、600℃（到達温度）に加熱して不活性雰囲気ろう付けを行った。なお、ろう付け時の加熱サイクルを調整して、ろう付け後のフィン材の表面およびフィン材厚さ中央部のSiの固溶部分におけるSi濃度を変化させた。



【0044】

【表1】

組	芯材						ろう材	クラッド率	
合								(片面)	
せ	組成(wt %)						組成(wt %)		
	Mn	Fe	Si	Cu	Zn	その他	Si	その他	%
A	0.8	0.2	0.5	0.00	2.5		7.5		10
B	1.0	0.2	0.5	0.01	2.5		7.5		10
C	1.6	0.2	0.5	0.01	2.5	Cr0.05	7.5		10
D	2.0	0.2	0.5	0.03	2.5		7.5	Zn0.5	10
E	1.2	0.06	0.5	0.14	2.5	Cr0.3	7.5	Zn6.0	10
F	1.2	0.3	0.5	0.12	2.5	Zr0.05	7.5		10
G	1.2	0.8	0.5	0.10	2.5	Zr0.3	7.5		10
H	1.2	0.2	0.05	0.12	2.5		7.5		10
I	1.2	0.2	0.9	0.03	2.5		7.5		10
J	1.2	0.2	1.5	0.02	2.5		6.0		10
K	1.2	0.2	0.5	0.20	2.5		13.0		10
L	1.2	0.2	0.5	0.03	2.5		7.5	Cu0.1	10
M	1.2	0.2	0.5	0.01	2.5		7.5	Cu0.04	3
N	1.2	0.2	0.5	0.00	0.5		7.5		5
O	1.2	0.2	0.5	0.00	4.0		7.5		15
P	1.2	0.2	0.5	0.01	1.0		7.5		20
Q	1.2	0.2	0.5	0.01	2.5		7.5		10

【0045】

芯材とろう材の組合せNo. A～Qの試験材について、ろう付け接合前の芯材

の組織、ろう付け接合後の芯材の組織の結晶粒径、ろう付け後のフィン材表面およびフィン材の厚さ中央部におけるS i の固溶部分のS i 濃度、ろう付け接合率、接合部の溶融座屈の有無、耐粒界腐食性、フィン材と接合されたチューブ材の耐孔食性を、以下の方法により評価した。評価結果を表2に示す。

## 【0046】

ろう付け加熱前の芯材組織：フィン材の芯材部の表面偏光ミクロ写真から再結晶しているか否かを判断する。

ろう付け接合後の芯材組織の結晶粒径：上記表面偏光ミクロ写真を撮影し、その写真内の結晶粒数を数えて円相当径に換算した値を用いる。

ろう付け後のフィン材表面およびフィン材の厚さ中央部におけるS i の固溶部分のS i 濃度：EPMAにて、析出物が存在しない部位を選定し、ビーム径1  $\mu$  mでS i 濃度を測定して5点の平均値を求める。

## 【0047】

ろう付け接合率：ろう付け加熱後のコルゲートフィンに治具を押し当ててフィンを破断し（接合されていない部分は除去し）、チューブ表面とフィン接合部跡を観察して、全コルゲート数に対して接合していないフィン山の数数を数え接合率（〔（未接合フィン山／全コルゲート数）〕×100（%））を求める。

接合部の溶融座屈の有無：接合部の代表部分を採取して、樹脂に埋め込み、接合部が溶融座屈しているか否かを観察する。

## 【0048】

耐粒界腐食性：フィンとチューブを接合してなるコアについて、SWAAT腐食試験（ASTM G85-85）を4週間行った後、フィンの上下のチューブをつかんで引張試験を行って破断強度を測定し、その平均強度をフィン材の耐粒界腐食性判断の指標とする。

チューブ材の耐孔食性：上記の腐食試験でチューブに生じた最大孔食深さを測定して評価する。

【0049】

【表2】

試	組	芯材	Si濃度			接合率	溶融	耐粒界	チュー
験	合						座屈	腐食性	ブの耐
材	せ	ろう付	ろう付	厚さ中	表面				孔食性
		け前組	け後結	央部					
		織	晶粒径						
			$\mu\text{m}$	%	%	%		MPa	mm
1	A	繊維	150	0.6	0.9	99.8	無し	51	0.06
2	B	繊維	150	0.4	1.0	99.7	無し	52	0.05
3	C	繊維	50	0.5	0.8	98.2	無し	55	0.07
4	D	繊維	100	0.6	0.8	99.5	無し	54	0.08
5	E	繊維	100	0.7	0.9	98.9	無し	41	0.04
6	F	繊維	150	0.6	1.0	99.0	無し	44	0.09
7	G	繊維	200	0.6	0.9	99.1	無し	46	0.04
8	H	繊維	150	0.4	0.9	98.5	無し	40	0.06
9	I	繊維	150	0.6	0.8	99.6	無し	48	0.04
10	J	繊維	150	0.7	0.9	99.2	無し	50	0.06
11	K	繊維	150	0.6	0.8	99.1	無し	40	0.09
12	L	繊維	250	0.5	0.8	99.9	無し	51	0.08
13	M	繊維	150	0.5	0.8	99.7	無し	52	0.08
14	N	繊維	150	0.6	1.0	99.4	無し	50	0.08
15	O	繊維	150	0.6	0.8	99.4	無し	48	0.07
16	P	繊維	150	0.7	0.9	99.6	無し	53	0.06
17	Q	繊維	100	0.6	0.9	99.9	無し	55	0.04

【0050】

表2にみられるように、本発明に従う試験材No. 1～17はいずれも、フィンの接合率が98%以上の優れたろう付け接合性を示し、フィン接合部での座屈を生じることがなく、腐食試験後のフィンの平均引張強度も50MPa以上で、チューブの最大孔食深さは0.1mm未満の優れた耐孔食性を示した。

## 【0051】

## 比較例1

連続鋳造により、表3に示す組成を有する芯材用アルミニウム合金およびろう材用アルミニウム合金（組合せNo. a～o）を造塊して、常法に従って均質化处理し、ろう材用アルミニウム合金鋳塊についてはさらに熱間圧延して、芯材用アルミニウム合金鋳塊の両面にクラッドした後、熱間圧延、ついで冷間圧延を行い、中間焼鈍を施した後、最終冷間圧延を経て、最終的に、表3に示すろう材クラッド率を有する厚さ0.07mmのクラッドフィン材（H14調質材）を製造した。なお、中間焼鈍および冷間仕上げ圧延の条件を調整することにより、芯材の組織およびろう付け加熱後の芯材の再結晶組織の結晶粒径を変化させた。

## 【0052】

得られたフィン材について、実施例と同様に、コルゲート成形加工を行い、表面にZn処理を施した純アルミニウム系の多孔偏平管（50段）からなるチューブ材に組付けて、予め嵌合部を設けたヘッダタンクおよびサイドプレートと組合わせ、フッ化物系のフラックスを吹き付けた後、600℃（到達温度）に加熱して不活性雰囲気ろう付けを行った。なお、ろう付け時の加熱サイクルを調整して、ろう付け後のフィン材の表面およびフィン材厚さ中央部のSiの固溶部分におけるSi濃度を変化させた。

【0053】

【表3】

組	芯材						ろう材	クラッド率	
合								(片面)	
せ	組成(wt %)						組成(wt %)		
	Mn	Fe	Si	Cu	Zn	その他	Si	その他	%
a	0.6	0.2	0.5	0.01	2.5		7.5	Zn7.0	10
b	1.2	0.2	0.5	0.10	2.5	Cr0.03	7.5		2
c	2.2	0.2	0.5	0.01	2.5		7.5		10
d	1.2	0.2	0.5	0.00	2.5	Cr0.4	7.5		10
e	1.2	0.9	0.5	0.14	2.5	Zr0.03	7.5		10
f	1.2	0.2	0.5	0.01	2.5	Zr0.4	7.5		10
g	1.2	0.2	1.7	0.00	2.5		7.5		10
h	1.2	0.2	0.5	0.30	2.5		7.5		25
i	1.2	0.2	0.5	0.12	2.5		5.0		10
j	1.2	0.2	0.5	0.12	0.3		14.0	Cu0.2	10
k	1.2	0.2	0.5	0.01	5.0		7.5		10
l	1.2	0.2	0.5	0.01	2.5		7.5		10
m	1.2	0.2	0.5	0.01	2.5		7.5		10
n	1.2	0.2	0.5	0.12	2.5		7.5		10
o	1.2	0.2	0.5	0.01	2.5		7.5		10

【0054】

芯材とろう材の組合せNo. a～oの試験材について、ろう付け接合前の芯材の組織、ろう付け接合後の芯材の組織の結晶粒径、ろう付け後のフィン材表面およびフィン材の厚さ中央部におけるSiの固溶部分のSi濃度、ろう付け接合率

、接合部の溶融座屈の有無、耐粒界腐食性、フィン材と接合されたチューブ材の耐孔食性を、実施例1と同じ方法により評価した。評価結果を表4に示す。

【0055】

【表4】

試 験 材	組 合 せ	芯 材	S i 濃 度			接 合 率	溶 融	耐 粒 界	チュー ブ の 耐		
		ろ う 付	ろ う 付	厚 さ 中	表 面				座 屈	腐 食 性	ブ の 耐
		け 前 組	け 後 結	央 部							孔 食 性
		織	晶 粒 径								
			$\mu$ m	%	%	%			MPa		mm
18	a	織 維	100	0.8	0.9	97.1	無 し	22	0.05		
19	b	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	c	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	d	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	e	織 維	30	0.6	0.9	99.2	有 り	44	0.09		
23	f	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	g	織 維	150	0.7	1.0	99.8	有 り	24	0.08		
25	h	織 維	100	0.6	1.0	99.2	無 し	9	0.09		
26	i	織 維	150	0.6	1.0	68.9	無 し	--	--	--	--
27	j	織 維	100	0.5	1.0	99.5	無 し	28	0.21		
28	k	織 維	300	0.6	0.9	93.4	無 し	34	0.09		
29	l	再 結 晶	100	0.7	0.8	94.8	無 し	50	0.07		
30	m	織 維	100	1.0	0.7	99.7	無 し	14	0.06		
31	n	織 維	150	0.9	0.7	98.1	無 し	21	0.04		
32	o	織 維	150	1.0	0.9	99.0	無 し	16	0.08		

【0056】

表4に示すように、試験材No. 18は、ろう付け後のフィン材厚さ中央部のSi濃度が高いため、粒界腐食が進行しフィンの引張強度が低くなっている。試験材No. 19は、ろう材のクラッド率が低いため、圧延されたフィン材の表面がひび割れし、クラッドフィン材の製造ができなかった。試験材No. 20および21は、それぞれ芯材のMn量、Cr量は多いため、鑄造時に粗大な化合物が生じて圧延加工性が害され、健全なフィン材の製造ができなかった。

## 【0057】

試験材No. 22は、芯材のFe量が多いため、ろう付け後の芯材の結晶粒径が小さくなり、芯材の結晶粒界に溶融ろうが浸透してフィンに座屈が生じた。試験材No. 23は、芯材のZr量が多いため、鑄造時に粗大な化合物が生成して圧延加工性が害され、健全なフィン材が製造できなかった。試験材No. 24は、芯材のSi量が多いため、ろう付け接合部に局部溶融による座屈が生じた。また、過剰に溶融したSiが芯材の結晶粒界で凝固したため、腐食試験後の引張強度が劣っている。

## 【0058】

試験材No. 25は、ろう材のクラッド率が高いため、ろうの溶融量が多く芯材が浸食された結果、接合部で座屈が生じた。また芯材のCu量が高いため、粒界腐食が生じ易くなり、フィンの引張強度が著しく劣った。試験材No. 26は、ろう材のSi量が低いため、流動するろうの量が不十分となり接合率が劣っており、腐食試験ができなかった。試験材No. 27は、ろう材のSi量が多いため、圧延加工で材料の切断が生じた。また、芯材のZn量が少ないため、犠牲陽極効果が十分でなく、チューブ材に深い孔食が生じた。

## 【0059】

試験材No. 28は、ろう付け後の芯材の結晶粒径が大きいため、コルゲート加工の歪が回復されている状態が高温まで継続してフィンの変形量が大きくなった結果、ろう付け接合性が劣る。また、芯材のZn量が多いため、粒界腐食が生じ易く、腐食試験後のフィンの引張強度が低下している。試験材No. 29は、ろう付け前の芯材の組織が再結晶組織のため、コルゲート成形時のフィンの山高さのばらつきが大きくなり、ろう付け接合率が低い。

## 【0060】

試験材No. 30および31は、ろう付け後のフィン材の表面および厚さ中央部でのSi固溶部分のSi濃度が適切でないため、腐食試験後のフィンの引張強度が劣る。また、試験材No. 32は、ろう付け後のフィン材の厚さ中央部でのSi固溶部分のSi濃度が高いため、腐食試験後のフィンの引張強度が劣る。

## 【0061】

## 実施例2

連続鋳造により、表5に示す組成を有するアルミニウム合金（合金No. 2A～2Q）を造塊して、常法に従って均質化处理し、熱間圧延、ついで冷間圧延を行い、中間焼鈍を施した後、最終冷間圧延を経て、最終的に厚さ0.07mmのベアフィン材（H14調質材）を製造した。なお、中間焼鈍および冷間仕上げ圧延の条件を調整することにより、フィン材の組織およびろう付け加熱後のフィン材の再結晶組織の結晶粒径を変化させた。

## 【0062】

得られたフィン材（試験材）について、コルゲート成形加工を行い、3003合金を芯材とし、その両面にAl-10%Si合金ろう（外側）（クラッド率10%）および7072合金（内側犠牲陽極材）（クラッド率20%）をクラッドしてなるブレイジングシート（厚さ0.2mm）をロールフォーミングで管状に成形したチューブ材（50段）に組付けて、予め嵌合部を設けたヘッドタンクおよびサイドプレートと組合わせ、フッ化物系のフラックスを吹き付けた後、600℃（到達温度）に加熱して不活性雰囲気ろう付けを行った。なお、ろう付け時の加熱サイクルを調整して、ろう付け後のフィン材の厚さ中央部のSiの固溶部分におけるSi濃度を変化させた。



【0063】

【表5】

合 金	組 成 (wt %)					
	Mn	Fe	Si	Cu	Zn	その他
2A	0.8	0.2	0.5	0.00	2.5	
2B	1.1	0.2	0.5	0.01	2.6	
2C	1.6	0.2	0.5	0.01	2.5	Cr0.06
2D	2.0	0.2	0.5	0.03	2.4	
2E	1.2	0.06	0.5	0.14	2.5	Cr0.28
2F	1.2	0.3	0.5	0.12	2.7	Zr0.05
2G	1.2	0.7	0.5	0.10	2.5	Zr0.3
2H	1.2	0.2	0.06	0.12	2.3	
2I	1.2	0.2	0.9	0.03	2.5	
2J	1.2	0.2	1.5	0.02	2.6	
2K	1.2	0.2	0.5	0.18	2.6	
2L	1.2	0.2	0.5	0.03	2.5	
2M	1.3	0.2	0.5	0.01	2.5	
2N	1.2	0.2	0.5	0.00	0.6	
2O	1.2	0.2	0.5	0.00	4.0	
2P	1.3	0.2	0.5	0.01	1.1	
2Q	1.2	0.2	0.5	0.01	2.5	

【0064】

試験材について、ろう付け前の組織、ろう付け後の組織の結晶粒径、ろう付け後のフィン材の厚さ中央部におけるSiの固溶部分のSi濃度、ろう付け接合率、接合部の溶融座屈の有無、耐粒界腐食性、フィン材と接合されたチューブ材の

耐孔食性を、実施例1と同じ方法で評価した。結果を表6に示す。

【0065】

表6にみられるように、本発明に従う試験材No. 33～49はいずれも、フィンの接合率が98%以上の優れたろう付け接合性を示し、フィン接合部での座屈を生じることがなく、腐食試験後のフィンの平均引張強度も50MPa以上で、チューブの最大孔食深さは0.1mm未満の優れた耐孔食性を示した。

【0066】

【表6】

試験材	合金	フィン材	フィン材厚さ	接合率	溶融座屈	耐粒界腐食性	チューブの耐孔食性
		ろう付	ろう付	中央部のSi濃度			
		織	晶粒径	濃度			
			$\mu\text{m}$	%	%	MPa	mm
33	2A	繊維	130	0.6	99.1	無し	0.06
34	2B	繊維	150	0.4	99.2	無し	0.05
35	2C	繊維	60	0.5	98.9	無し	0.07
36	2D	繊維	90	0.6	99.1	無し	0.08
37	2E	繊維	100	0.7	98.4	無し	0.04
38	2F	繊維	170	0.6	99.4	無し	0.09
39	2G	繊維	150	0.6	99.2	無し	0.04
40	2H	繊維	200	0.4	98.9	無し	0.06
41	2I	繊維	160	0.6	98.6	無し	0.04
42	2J	繊維	140	0.7	98.2	無し	0.06
43	2K	繊維	160	0.6	99.8	無し	0.09
44	2L	繊維	230	0.5	99.4	無し	0.08
45	2M	繊維	150	0.5	99.4	無し	0.08
46	2N	繊維	250	0.6	99.1	無し	0.08
47	2O	繊維	200	0.6	99.7	無し	0.07
48	2P	繊維	150	0.7	99.1	無し	0.06
49	2Q	繊維	90	0.6	99.0	無し	0.04

【0067】

## 比較例2

連続鋳造により、表7に示す組成を有するアルミニウム合金（合金No. 2a～2o）を造塊して、常法に従って均質化处理し、熱間圧延、ついで冷間圧延を行い、中間焼鈍を施した後、最終冷間圧延を経て、最終的に厚さ0.07mmのバフィン材（H14調質材）を製造した。なお、中間焼鈍および冷間仕上げ圧延の条件を調整することにより、フィン材の組織およびろう付け加熱後のフィン材の再結晶組織の結晶粒径を変化させた。

## 【0068】

得られたフィン材（試験材）について、コルゲート成形加工を行い、3003合金を芯材とし、その両面にAl-10%Si合金ろう（外側）（クラッド率10%）および7072合金（内側犠牲陽極材）（クラッド率20%）をクラッドしてなるブレージングシート（厚さ0.2mm）をロールフォーミングで管状に成形したチューブ材（50段）に組付けて、予め嵌合部を設けたヘッダタンクおよびサイドプレートと組合わせ、フッ化物系のフラックスを吹き付けた後、600℃（到達温度）に加熱して不活性雰囲気ろう付けを行った。なお、ろう付け時の加熱サイクルを調整して、ろう付け後のフィン材の厚さ中央部のSiの固溶部分におけるSi濃度を変化させた。

【 0 0 6 9 】

【表 7】

合 金	組 成 (wt. %)					
	Mn	Fe	Si	Cu	Zn	その他
2a	0.6	0.2	0.5	0.01	2.5	
2b	2.1	0.2	0.5	0.01	2.5	
2c	1.2	0.2	0.5	0.00	2.6	Cr0.4
2d	1.2	0.9	0.5	0.14	2.5	Zr0.03
2e	1.2	0.2	0.6	0.01	2.4	Zr0.4
2f	1.2	0.2	1.8	0.00	2.6	
2g	1.2	0.2	0.5	0.32	2.5	
2h	1.2	0.2	0.5	0.12	0.3	
2i	1.3	0.2	0.6	0.01	5.0	
2j	1.2	0.2	0.5	0.01	2.5	
2k	1.3	0.2	0.5	0.01	2.5	
2l	1.3	0.2	0.4	0.12	2.5	
2m	1.2	0.2	0.4	0.01	2.5	

【 0 0 7 0 】

試験材について、ろう付け前の組織、ろう付け後の組織の結晶粒径、ろう付け後のフィン材の厚さ中央部における Si の固溶部分の Si 濃度、ろう付け接合率、接合部の溶融座屈の有無、耐粒界腐食性、フィン材と接合されたチューブ材の耐孔食性を、実施例 1 と同じ方法で評価した。結果を表 8 に示す。

【0071】

【表8】

試験材	合金	フィン材	フィン材厚さ	接合率	溶融座屈	耐粒界腐食性	チューブの耐孔食性	
		ろう付	ろう付	中央部のSi濃度				
		織	晶粒径	濃度				
			$\mu\text{m}$	%	%	MPa	mm	
50	2a	繊維	100	0.7	96.5	無し	22	0.05
51	2b	—	—	—	—	—	—	—
52	2c	—	—	—	—	—	—	—
53	2d	繊維	30	0.5	99.4	有り	44	0.08
54	2e	—	—	—	—	—	—	—
55	2f	繊維	150	0.6	99.0	有り	22	0.08
56	2g	繊維	150	0.5	99.5	無し	11	0.09
57	2h	繊維	130	0.5	99.0	無し	31	0.22
58	2i	繊維	300	0.7	90.2	無し	28	0.08
59	2j	再結晶	100	0.6	95.8	無し	50	0.09
60	2k	繊維	100	1.0	98.5	無し	18	0.06
61	2l	繊維	150	0.9	99.7	無し	18	0.04
62	2m	繊維	130	1.1	99.3	無し	11	0.09

【0072】

表4に示すように、試験材No. 50は、フィン材のMn量が少ないためフィン材としての強度が十分でなく、耐高温座屈性に劣る。試験材No. 51および52は、それぞれフィン材のMn量およびCr量が多いため、鑄造時に粗大な化合物が生じて圧延加工性が害され、健全なフィン材の製造ができなかった。

## 【0073】

試験材No. 53は、フィン材のFe量が多いため、ろう付け後のフィン材の結晶粒径が小さくなり、フィン材の結晶粒界に溶融ろうが浸透してフィンに座屈が生じた。試験材No. 54は、フィン材のZr量が多いため、鑄造時に粗大な化合物が生成して圧延加工性が害され、健全なフィン材が製造できなかった。試験材No. 55は、フィン材のSi量が多いため、ろう付け接合部に局部溶融による座屈が生じた。また、過剰に溶融したSiがフィン材の結晶粒界で凝固したため、粒界腐食試験後の引張強度が劣っている。

## 【0074】

試験材No. 56は、フィン材のCu量が高いため、粒界腐食が生じ易くなり、フィンの引張強度が著しく劣った。試験材No. 57は、フィン材のZn量が少ないため、犠牲陽極効果が十分でなく、チューブ材に深い孔食が生じた。試験材No. 58は、ろう付け後のフィン材の結晶粒径が大きいため、コルゲート加工の歪が回復されている状態が高温まで継続してフィンの変形量が大きくなった結果、ろう付け接合性が劣る。また、フィン材のZn量が多いため、粒界腐食が生じ易く、腐食試験後のフィンの引張強度が低下している。

## 【0075】

試験材No. 59は、ろう付け前のフィン材の組織が再結晶組織のため、コルゲート成形時のフィンの山高さのばらつきが大きくなり、ろう付け接合率が低い。試験材No. 60～62は、ろう付け後のフィン材の厚さ中央部でのSi固溶部分のSi濃度が高いため、粒界腐食試験後のフィンの引張強度が劣る。

## 【0076】

## 【発明の効果】

本発明によれば、チューブ材への接合性および耐粒界腐食性に優れた、厚さが $80\mu\text{m}$  ( $0.08\text{mm}$ ) 以下の熱交換器用アルミニウム合金フィン材が提供される。当該熱交換器用アルミニウム合金フィン材によれば、フィン材の薄肉化が可能となり、熱交換器の軽量化、長寿命化が達成される。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 チューブ材への接合性および耐粒界腐食性に優れた、厚さが  $80\ \mu\text{m}$  ( $0.08\text{mm}$ ) 以下の熱交換器用アルミニウム合金フィン材を提供する。

【解決手段】  $\text{Al-Si}$  系合金ろう材を介して、ろう付けにより製造されるアルミニウム合金製熱交換器に組付けられる厚さが  $80\ \mu\text{m}$  以下のアルミニウム合金ベアフィン材またはブレージングフィン材であって、フィン材またはブレージングフィン材においては芯材のろう付け前の組織が繊維組織であり、ろう付け後の組織の結晶粒径が  $50\sim250\ \mu\text{m}$  であることを特徴とする。ろう付け後のフィン材において、 $\text{Si}$  の固溶部分の  $\text{Si}$  濃度が、フィン材表面で  $0.8\%$  以上、フィン材の厚さの中央部で  $0.7\%$  以下であることが望ましい。

【選択図】 なし



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000004260]

1. 変更年月日 1996年10月 8日

[変更理由] 名称変更

住 所 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

氏 名 株式会社デンソー

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002277]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区新橋5丁目1番3号

氏 名 住友軽金属工業株式会社